



Specijalno ljepilo i aktivator

Za jednostavno lijepljenje stakla sa staklom, metala s metalom i stakla s metalom.

▶ Jednostavna primjena.

Prednost:

→ Brzo i trenutno spajanje pomoću velike trenutne snage lijepljenja.

▶ Elastičan, čvrst i dugotrajan spoj otporan na udarce.

Prednost:

→ Izdržljiv i trajan spoj između stakla i metala.

▶ Izvanredna otpornost na kemikalije.

Prednost:

→ Dobra otpornost na razrijeđene kiseline i lužine, vodu i alkohol.

▶ Ne sadrži otapala.

Upute za korištenje

1 Površine koje se lijepe temeljito očistiti i osušiti (Acetonski čistač br. art. 0893 460 ili PU čistač br. art. 0892 160). Aktivator nanijeti na staklenu površinu.

2 Ljepilo nanijeti na metalnu površinu.

3 Metalnu površinu držati pritisnutu oko 20 sekundi na staklenoj površini. Lijepljeni spoj dostiže 50% krajnje čvrstoće već nakon 15-20 minuta.

Podaci za narudžbu

opis	br. art.	JP/kom.
specijalno ljepilo, 50 g	0893 4050	1
aktivator, 10 ml	0893 4051	1

Pažnja:

Ne primjenjivati pod direktnim utjecajem sunca ili na jako zagrijanim staklenim površinama. Površine koje se lijepe moraju biti ravne. Ljepilo nema osobine premošćivanja pukotina (ne popunjava pukotine).

Područja primjene:

Lijepljenje unutarnjeg retrovizora vozila, kvaka i šarki na leptir prozorima vozila, senzora kiše, ručki na staklenim vratima, staklenih vitrina, namještaja itd.

Napomena:

Nije pogodno za korištenje na Ford vozilima.

Tehnički podaci

kemijska osnova	ljepilo: uretanakrilat / aktivator: monomerni metakrilat
boja nakon stvrdnjavanja	prozirna
postojanost na temperaturu	- 55° do + 120°C
ručna čvrstoća	nakon otprilike 20 sekundi
konačna čvrstoća	nakon otprilike 12 sati pri 23°C i 55% vlažnosti zraka
rok skladištenja	12 mjeseci pri sobnoj temperaturi